

Qualitätsbericht

Zpráva o kvalitě
cementu



CEM II/A-LL 42,5 N (sw)

1. Oktober 2023 - 1. Januar 2024

Vlastnost		Mezní hodnoty DIN EN 197		Skut.h*
Výluh		%		8.1
Obsah	SO ₃	%	≤ 3.5	3.15
Chlorid CL ⁻		%	≤ 0.10	0.05
Hrubost		cm ² /g		4250
Prostorová stálost		mm	≤ 10	1.0
Nasákavost		%		28.0
Počátek tuhnutí		min	≥ 60	180
Pevnost v tlaku	2 Dny	MPa	≥ 10	27.3
	28 Dní	MPa	≥ 42.5 ≤ 62.5	47.6

*Tříměsíční průměrné hodnoty

Všechny údaje obsažené ve zprávě o kvalitě byly stanoveny jako naměřené hodnoty v laboratorních podmínkách s obvyklými metrologickými tolerancemi. Tato data stejně jako jejich použití ve zkouškách vhodnosti nebo podobně jsou určeny k získání znalostí o vhodnosti produktu související s aplikací a mají sloužit jako pomůcka při plánování. Z toho nelze odvodit zaručené vlastnosti v právním smyslu. Uživatel není osvobozen od vlastních experimentů a odpovědných rozhodnutí.

thomas zement GmbH
Werk Karsdorf
Straße der Einheit 25
06638 Karsdorf

Bekake-Asamba Peter
Tel. +49 3446174205
mail: bekake-asamba.peter@thomas-gruppe.de

S vášní
do jisté budoucnosti